

Capatect Fassadenputze K, R

Дисперсионные структурные штукатурки для наружных работ, усиленные силоксаном.



Описание продукта

Область применения	<p>Готовые к применению, структурные штукатурки на органическом связующем.</p> <p>Применяются в качестве заключительного покрытия для:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ теплоизоляционной системы Capatect WDVS A и B ■ бетона без покрытия ■ выравнивающих штукатурок растворной группы P II + PIII согласно DIN 18 550 ■ матовых покрытий дисперсионными красками, обладающих несущей способностью ■ минеральных покрытий, обладающих несущей способностью <p>Не подходят для поверхностей с высолами, а также для поверхностей из пластмассы или дерева.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ группа горючести Г1 ■ с высокой степенью диффузии водяного пара ■ атмосфероустойчивые, водоотталкивающие, согласно DIN 4108 ■ простые и удобные в применении ■ экологически чистые, со слабым запахом ■ основа связующего: дисперсия искусственной смолы ■ разбавляются водой ■ щелочестойкие, поэтому не омыляются
Упаковка	Ведро 25 кг
Цвет	<p>Белый.</p> <p>Подходит для колерования на дозирующих установках ColorExpress.</p> <p>Другие специальные тона с коэффициентом яркости > 20 на заказ.</p> <p>(Коэффициент яркости < 20 не подходит для теплоизоляционной композиционной системы).</p> <p>С помощью армирующей массы CarboNit или Carbon Spachtel можно получить цветовой тон с коэффициентом яркости ≥ 15.</p>
Степень глянца	Матовая
Хранение	В сухом, прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности в оригинальной закрытой упаковке - 24 месяца.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Коэффициент диффузии, эквивалент на Capatect Klebe- и Spachtelmasse 190: макс. 0,6 м толщины слоя воздуха $s_d H_2O$: DIN EN ISO 7783-2 ■ Коэффициент водопоглощения: $w < 0,2 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$ согласно DIN EN 1062 часть 3 ■ Консистенция: пастообразная



Применение

Подготовка подложки	<p>Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, прочными, с несущей способностью, без разделяющих веществ.</p> <p>Покрытия, выполненные эмалями, дисперсионными красками и штукатурками на основе синтетических смол и не обладающие несущей способностью, а также минеральные покрытия, не обладающие несущей способностью, полностью удалить.</p> <p>Прочные покрытия очистить сухим или мокрым способом.</p> <p>Поверхности, пораженные плесенью, мхами или водорослями, очистить с помощью струи воды под напором при соблюдении административных предписаний. Промыть продуктом Capatox и хорошо высушить.</p> <p>Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами или копотью, очистить с помощью струи воды под напором с добавлением специальных чистящих средств при соблюдении административных предписаний.</p>
Метод нанесения	<p>Нанести штукатурку полным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали или специальным распылителем для мелкозернистых штукатурок, снять излишки до толщины зерна. Сразу после этого штукатурки с зернистой структурой структурировать равномерными круговыми движениями с помощью пластиковой или полиуретановой кельмы. Штукатурки с бороздчатой структурой структурировать выборочно в горизонтальном и вертикальном направлении или по кругу.</p> <p>Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать нужно всегда одинаковыми кельмами.</p> <p>При распылении отверстие распылителя зависит от величины зерна. Рабочее давление должно быть 0,3 – 0,4 мПа (3 – 4 бар).</p> <p>При распылении особенно внимательно нужно следить за тем, чтобы материал ложился равномерно и не было наложений в области настила лесов.</p> <p>Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности должен обрабатывать один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за различного «почерка».</p> <p>Во избежание видимых наложений на каждом уровне лесов необходимо поставить достаточное количество работников, чтобы они работали друг за другом в технике «мокрое по мокрому».</p> <p>Из-за использования натуральных наполнителей возможны небольшие колебания цветового тона. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или заранее смешать материалы из различных партий.</p>
Структура покрытия	<p>Штукатурная грунтовка Putzgrund 610, применяемая как грунтовочное или промежуточное покрытие, при последующем нанесении колерованной штукатурки должна быть окрашена в тон штукатурки.</p> <p>Грунтовочное и промежуточное покрытия перед последующей обработкой должны быть сухими.</p> <p>Теплоизоляционные системы Capatect WDVS A и B:</p> <p><i>Новые минеральные массы для армирования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ грунтовочный слой Putzgrund 610. <p><i>Новые массы для армирования без содержания цемента:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ грунтовочный слой не требуется; ■ при длительном времени простоя (напр., в течение зимы) подверженные атмосферным воздействиям армированные слои загрунтовать продуктом Putzgrund 610. <p>Штукатурки растворных групп P II и P III:</p> <p>На новые штукатурки можно наносить покрытие после достаточного периода выдерживания, как правило, через 2 недели, при 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При неблагоприятных погодных условиях, например, при ветре и дожде, требуется больший период выдерживания.</p> <p>Дополнительное грунтовочное покрытие CapaGrund Universal снижает риск появления известковых выцветов, так что на верхнюю штукатурку можно наносить покрытие уже после периода выдерживания 7 дней.</p> <p>Промежуточное покрытие Putzgrund 610.</p> <p>Старые штукатурки:</p> <p>Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.</p> <p>На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительное грунтование с использованием материала CapaSol Tiefgrund. Промежуточное покрытие Putzgrund 610.</p> <p>На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходимо грунтование продуктом Dupa-Putzfestiger. Промежуточное покрытие Putzgrund 610.</p>

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струями напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется предварительное грунтование с использованием материала CapaSol Tiefgrund.

На мелящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-Putzfestiger.

Промежуточное покрытие Putzgrund 610.

Матовые покрытия, выполненные дисперсионными красками и обладающие несущей способностью:

Матовые, слабо впитывающие покрытия можно обрабатывать без предварительной обработки. Загрязненные, мелящие старые покрытия промыть струями напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций.

При другом способе чистки (смывание, чистка щеткой, сбивание струей) требуется грунтовочный слой Dupa-Putzfestiger.

Промежуточное покрытие Putzgrund 610.

Расход	Продукт	Структура	Зерно (мм)	Расход (кг/м ²)
	Capatect-Fassadenputz R20	Борозчатая	2,0	2,8
	Capatect-Fassadenputz R30	Борозчатая	3,0	3,6
	Capatect-Fassadenputz K15	Зернистая	1,5	2,7
	Capatect-Fassadenputz K20	Зернистая	2,0	3,3
	Capatect-Fassadenputz K30	Зернистая	3,0	4,3

При указании расхода не учитываются затраты на осыпание и усадку. Необходимо учитывать отклонения, зависящие от объекта или обусловленные применением.

Условия применения

При нанесении и сушке температура окружающего воздуха и подложки должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C. Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.

Сушка/время сушки

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает через 24 часа. Штукатурка полностью высыхает, может подвергаться нагрузке, и можно проводить её дальнейшую обработку через 2 – 3 дня.

Чистка инструментов

При высыхании происходят физические процессы, т.е. образование плёнки дисперсии и испарение жидкости. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Подготовка материала

Сразу после применения почистить инструменты водой.

Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращающейся мешалки. При необходимости для регулирования консистенции разбавить водой; при нанесении вручную макс. 1%, при распылении макс. 2%.

Замечание

При нормальной нагрузке фасадные штукатурки Capatect-Fassadenputze обеспечивают необходимую защиту от водорослей и грибка. Если требуется более сильная защита, то можно нанести двойной слой материала ThermoSan.

Для защиты от дождя во время высыхания леса необходимо укрыть тентом.

Штукатурки Capatect-Fassadenputze не предназначены для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.

Замечание

Указания для безопасного применения

Вредно для водных организмов. Может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Хранить дальше от детей. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. При попадании внутрь сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена флора кишечника. Не вдыхать туман при распылении.

Утилизация

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки – как засохшие краски или как бытовой мусор.

Прочие замечания

В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике, и их обработка.

При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию обращайтесь за консультациями в компанию Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49
Факс: +7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация P620RU - Состояние на августа 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «Дав - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mēlūžu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv